

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SIL PAINT *Pittura al silicato di potassio*

DESCRIZIONE

Pittura a base di silicato di potassio ideale per superfici che necessitano di un'elevata traspirabilità e buona protezione dagli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sil Paint è formulata in modo tale da riflettere i particolari effetti estetici e cromatici delle antiche pitture murali ad effetto maculato.

Eccellente per *traspirabilità, adesione, resistenza, stabilità cromatica, idrorepellenza e dilatazione termica.*

Non forma pellicola ed il film rimane permeabile all'aria ed al vapore acqueo.

Resiste alla formazione di alghe e funghi.

Non ingiallisce alla luce e resiste ai gas acidi industriali.

E' opaca, di aspetto simile alla pietra, si adatta alle caratteristiche minerali del fondo e mantiene nel tempo il colore e la purezza.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

E' una pittura adatta per intonaci a calce, calce e cemento, cemento, calcestruzzo che debbono essere puliti, privi di polvere e senza efflorescenze saline.

APPLICAZIONE

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Non applicare SIL PAINT su supporti non stagionati o umidi e non applicare su una stessa facciata in tempi diversi

INTONACO NUOVO

Su intonaco perfettamente asciutto, di almeno 28 giorni, si applica *SIL FIX Fissativo*.

Trascorse 24 ore si procede applicando *SIL PAINT* con due o tre applicazioni ad intervallati di 24 ore.

INTONACO VECCHIO

Se il manufatto è precedentemente stato tinteggiato con idropitture sintetiche, queste debbono essere eliminate con sabbatura o altro sistema in quanto sarebbe inutile l'applicazione di pitture a base di silicati che necessitano come coadiuvante di un supporto calce/cementizio.

Trattare poi il fondo con primer *SIL FIX* e dopo 24 ore tinteggiare.

Se il manufatto era stato precedentemente tinteggiato con prodotti a base di silicato di potassio si possono sopraverniciare senza problemi.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 10% - 15% circa

RESA

4/5 mq/L, secondo l'assorbimento e la irregolarità dei supporto

DATI TECNICI

Legante al silicato di potassio

Peso specifico 1,40kg/L

Aspetto del film opaco

Valore ph 11

Tempo tra una mano e l'altra 24 ore in condizioni ambientali ottimali

Confezioni da 5 e 14L

Contenuto COV Questo prodotto contiene al massimo 25g/l di COV

SCHEDA TECNICA

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SIL PAINT *Pittura al silicato di potassio*

NOTE

La pittura non deve essere miscelata con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +8°C / max. +30°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +8°C / max. +30°C;

Non applicare su supporto caldo, sotto l'azione diretta del sole o di forte vento. E' preferibile proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione

Data l'elevata alcalinità del prodotto durante l'applicazione coprire con cura tutte le superfici attigue ed in special modo marmi, vetri, ceramica, mattoni, parti metalliche ecc.

Non applicare su supporti verniciati

Teme il gelo

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali

Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Revisione Agosto 2016

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A