

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**TONACHINO****DESCRIZIONE**

Rivestimento acrilsilossanico a spessore con caratteristiche di elevata permeabilità al vapore, basso assorbimento d'acqua ed idrorepellenza. Adatto per esterno ed interno.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Idrorepellente e traspirante;
- Elevato riempimento;
- Bassa presa di sporco;
- Aderenza su tutti i tipi di intonaci

**INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Il prodotto va utilizzato prevalentemente per lo strato di finitura di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo ma può essere applicato anche su supporti interni

**APPLICAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso previa accurata omogeneizzazione con mescolatore a basso numeri di giri. Si applica con spatola inox o di plastica.

Superfici Murali Nuove:

La superficie deve essere asciutta, pulita, coesa. Fissare con una mano di Primer. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare il prodotto.

Superfici Murali Vecchie:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con prodotto Antimuffa. La superficie deve essere perfettamente asciutta e pulita. Fissare con una mano di Primer. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare a il prodotto.

**DILUZIONE**

Pronto all'uso; qualora il prodotto dovesse essere particolarmente viscoso aggiungere 1-2% di acqua

**RESA**

Resa teorica : 1,7- 3.0 mq/l ( a seconda della granulometria)

**DATI TECNICI**

Colore: bianco o colori a cartella

Aspetto e finitura: Pastoso e Opaco

Peso specifico : 1,76 gr/l

Ph: 9

Viscosità (mPa s) : 60.000-80.000 a seconda della granulometria

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 24 mesi

Fuori Polvere Secco al tatto: Max 1h

Secco in profondità: Max 24 h

Sovraverniciabilità: 12 - 24 h

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**TONACHINO****CONSIGLI PRATICI**

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

SCHEDA TECNICA