

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

AGGRAPPANTE A SOLVENTE

DESCRIZIONE

E' fondo di preparazione composto da cristalli di resine disperse in una miscela a solvente, formulata per la massima penetrazione negli strati sottostanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'Aggrappante a solvente è un prodotto non filmogeno che va a rivestire la macroporosità del supporto garantendone la massima traspirabilità .

Le superfici trattate acquisiscono una elevata idrorepellenza e impermeabilità alla pioggia battente e di conseguenza essendo più asciutte viene ridotta anche la conducibilità termica delle pareti.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Si usa prevalentemente all'esterno sulle vecchie pareti per consolidare l'intonaco e sulle pareti nuove per migliorarne le caratteristiche. Adatto a supporti di calcestruzzo, cemento e cemento prefabbricato

APPLICAZIONE

A pennello o rullo. Le superfici debbono essere asciutte e spolverate. Eventuali presenze di muffe e/o muschio debbono essere eliminate e la parete trattata con un appropriato Biocida. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 6 ore.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto non va diluito ed è pronto all'uso

RESA

Mediamente 6/8 mq/lit. Dipende molto dall'assorbimento della parete.

DATI TECNICI

Soluzione solvente/resina

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 3 ore

Sovrapplicazione: Dopo 24 ore

Colorazione: Trasparente incolore

Valore limite UE per il contenuto COV:Cat. A/h: 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Il prodotto è infiammabile. Debbono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza per il trasporto lo stoccaggio e l'applicazione. Durante l'applicazione consigliamo l'uso di occhiali protettivi.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

SCHEDA TECNICA

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

AGGRAPPANTE A SOLVENTE**NOTE**

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Edizione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA