

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SMALTO SINTETICO OPACO

DESCRIZIONE

Smalto alchidico a rapida essiccazione. Formula realizzata con pigmenti esenti da cromo e piombo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lo SMALTO SINTETICO OPACO forma un film elastico con una buona resistenza all'esterno. Molto buona è anche la ritenzione di brillantezza e la stabilità alle tinte.

Presenta una buona resistenza all'acqua ed ai carburanti già dopo 24 ore dall'applicazione.

Non raggrinzisce anche se applicato a spessori di 70-80µm.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

E' indicato per la verniciatura di infissi, cancellate, oppure su supporti edili, stradali, macchine agricole e movimento terra,

APPLICAZIONE

Lo SMALTO SINTETICO OPACO è applicabile a spruzzo con pistole tradizionali e con impianti airless. E' possibile accelerare sensibilmente l'essiccamento e migliorarne la brillantezza essiccando in forno a 60-80°C per almeno 40'.

CICLI CONSIGLIATI

Si consiglia l'applicazione dello SMALTO SINTETICO OPACO sul nostro primer antiruggine ai Fosfati di Zinco.

La sopraverniciatura e/o il ritocco è possibile fino a 4-5 ore, dopo tale periodo è necessario attendere dai 3 ai 5 giorni secondo lo spessore applicato in precedenza.

DATI TECNICI

Peso specifico:	1,429 kg/l
Residuo secco (% p/p):	67,0
Viscosità (DIN4/25°C):	60 - 100 sec
Resa Teorica a 1 micron (prodotto pronto uso):	315 (m ² /L)
In Peso a 1 micron (prodotto pronto uso):	252(m ² /kg)
Brillantezza 60°:	5 - 10 gloss
Diluizione in peso :	100 pp di Sm. Sintetico Opaco 25 - 30 pp di 95400 DILUENTE SINTETICO o NITRO
Essiccamento in forno:	permanenza:30 - 40 min temperatura:60 - 80°C
Essiccamento ad aria:	fuori polvere: 20 - 30 min al tatto: 2 - 2,5 ore in profondità: 24 ore

La massima resistenza della pellicola si ottiene dopo 7-8- giorni

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SMALTO SINTETICO OPACO**NOTE**

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione.

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA