

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA ANTICONDENSA IGIENIZZANTE

PRODOTTO TESTATO E APPROVATO A NORMA U.N.I.9805/91
CERTIFICATO ISTITUTO GIORDANO N° 92423

DESCRIZIONE

E' un'idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica che evita così la formazione di condensa. Prodotto ideale per la protezione di superfici murali di ambienti umidi o sottoposti a condensa quali cucine, bagni, cantine, lavanderie, ecc

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Migliora l'isolamento termico delle pareti grazie alla presenza di speciali microsferine di vetro cave che evitano la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l'aria e il muro. Il prodotto per aspetto estetico è simile alle normali idropitture traspiranti.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Intonaci civili di malta bastarda o equivalente. Intonaci a base di calce e sabbia fina, nuovi e già pitturati. Supporti in gesso e cartongesso, quali pannelli, elementi divisorii. Intonaci civili di malta di cemento e in genere, su tutti gli intonaci a base cementizia.

Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.

Conglomerati di varia natura minerale purchè assorbenti

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le istruzioni del successivo paragrafo.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo di lana o a spruzzo a temperature comprese fra 10° -35°C. Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso

Applicazione consigliata per interni.

Intonaco Nuovo

Spazzolare, stuccare buchi e fessure, carteggiare e applicare una mano di fondo di Primer acrilico diluito con 1/4 di acqua, dopo 3 o 4 ore applicare una o più mani, di Pittura Anticondensa fino a completa copertura.

Intonaco Vecchio

Asportare le vecchie pitture deteriorate, pulire e sgrassare; eventuali annerimenti dovuti a muffe vanno lavate con Disinfettante Murale. Applicare una mano di Primer acrilico diluito con 1/4 di acqua e successivamente una o più mani di Pittura Anticondensa fino a completa copertura.

DILUIZIONE

Prima mano: Aggiungere il 30 – 40% di acqua e mescolare bene.

Seconda mano: Aggiungere il 15-20% di acqua e mescolare bene.

RESA

8-10 mq./litro per mano secondo l'assorbimento del supporto.

CONSIGLI PRATICI

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA ANTICONDENSA IGIENIZZANTE**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA