

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

MARMORINO

DESCRIZIONE

Rivestimento murale traspirante per interni a base di calce che permette di ottenere effetti decorativi marmorizzati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimo potere mascherante di piccole imperfezioni; buona traspirabilità; resistente all'azione di muffe funghi e batteri; bassa ritenzione di sporco.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Applicabile su rivestimenti nuovi e vecchi di natura minerale.

APPLICAZIONE

A frattone a temperatura compresa fra 10° - 35° C con umidità < 75°.

I supporti devono essere perfettamente asciutti e stagionati da almeno 28 giorni e privi di parti scarsamente aderenti o muffe. In tal caso trattare le pareti con prodotti specifici.

In presenza di vecchie pitture a calce o a tempera asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti; asportare la polvere; livellare le eventuali irregolarità e solo se strettamente necessario applicare il fissativo.

Applicare il Marmorino in 2 mani a distanza di almeno 7/8 ora l'una dall'altra.

Evitare l'applicazione sotto i raggi diretti del sole.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto non va diluito ed è pronto all'uso

RESA

La resa è molto variabile in funzione del supporto e dell'applicazione; indicativamente 1 kg/mq in 2 mani

DATI TECNICI

Peso specifico: 1,44 gr/lit ± 0,3

Ph: 11

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R): al tatto in 2-3- ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

CONTENUTO DI VOC

Il prodotto ha un contenuto di Voc < 30

CONSIGLI PRATICI

L'essiccazione del Marmorino è fortemente influenzata dalle condizioni di temperatura e umidità perciò si consiglia di applicare con temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 75%;

temperatura del supporto: min. +8°C / max. +35°C;

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

NOTE

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza in materia di rifiuti speciali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA