

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## SMALTO SINTETICO LUCIDO

### DESCRIZIONE

Smalto alchidico a rapida essiccazione. Formula realizzata con pigmenti esenti da cromo e piombo.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lo SMALTO SINTETICO LUCIDO forma un film brillante ed elastico con una buona resistenza all'esterno sia per la stabilità della tinta che per il mantenimento della brillantezza. La resistenza all'acqua è buona già dopo 24 ore dall'applicazione.

Non raggrinzisce anche se applicato a spessori di 70-80µm.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

E' particolarmente indicato per la verniciatura di supporti edili, stradali, macchine agricole e movimento terra.

### APPLICAZIONE

Lo SMALTO SINTETICO LUCIDO è applicabile a spruzzo con pistole tradizionali e con impianti airless. E' possibile accelerare sensibilmente l'essiccamento e migliorarne la brillantezza essiccando in forno a 60-80°C per almeno 40'.

### CICLI CONSIGLIATI

Si consiglia l'applicazione dello SMALTO SINTETICO LUCIDO sul nostro primer antiruggine ai Fosfati di Zinco.

La sopravverniciatura e/o il ritocco è possibile fino a 4-5 ore, dopo tale periodo è necessario attendere dai 3 ai 5 giorni secondo lo spessore applicato in precedenza.

### DATI TECNICI

Peso specifico:	1,270
Residuo secco (% p/p):	62,4
Viscosità (DIN4/25°C):	15 - 30 sec
Resa Teorica a 1 micron (m2/Kg):	370 - 415
Brillantezza 60°:	90 - 92

Catalisi e diluizione:	100 pp di Sm Sintetico Lucido 20 - 30 pp di c.91 180 DILUENTE SINTETICO o NITRO
------------------------	--

Essiccamento in forno:	permanenza: 30-40 min temperatura: 60-80°C
------------------------	--

Essiccamento ad aria: fuori polvere:	20 - 30 min
	al tatto: 2 - 2,5 ore
	in profondità: 24 ore

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**SMALTO SINTETICO LUCIDO****NOTE**

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione.

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Revisione Agosto 2016

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A