

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

GRANULATO DI MARMO

DESCRIZIONE

Rivestimento composto di graniglia di marmo selezionata unitamente ad una emulsione di resine acriliche pregiate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il granulato di marmo valorizza le pareti su cui è applicato rendendole brillanti e lucenti; è facilmente applicabile e mantiene inalterato il colore nel tempo (caratteristica tipica del marmo).

INDICAZIONE D'IMPIEGO

Il granulato di marmo è un rivestimento che può essere utilizzato sia per facciate esterne che per supporti interni quali scalinate, corridoi, ecc.

APPLICAZIONE

Con frattone.

Superfici Murali Nuove:

accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico. Applicare uno strato di fondo di colore più scuro rispetto a quello della graniglia; Versare il prodotto in un contenitore mescolare accuratamente con una cazzuola o con apposito miscelatore fino ad ottenere un composto ben amalgamato ed omogeneo, procedere quindi all'applicazione con frattone.

Superfici Murali Vecchie:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con specifico prodotto Antimuffa. Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto e procedere come indicato per le Superfici Nuove. Proteggere le superfici finite dalle piogge per almeno 24 ore dopo l'applicazione Non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di 0°.

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto.

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +30°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +30°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

DILUIZIONE

Il prodotto non va diluito; se necessario aggiungere poca acqua per facilitare l'applicazione

RESA

Resa teorica 2,5 – 4 Kg/mq secondo la granulometria del prodotto, l'uniformità del supporto, la mano dell'applicatore e l'effetto finale desiderato

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

GRANULATO DI MARMO**DATI TECNICI**

Granulometria: 1,2 – 2,00 mm

Punto di Infiammabilità . Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 36 mesi

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA