

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA ACRILSILOSSANICA

DESCRIZIONE

E' un'idropittura murale per esterni e interni in dispersione acquosa con caratteristiche idrofobizzanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La PITTURA ACRILSILOSSANICA conferisce al supporto una buona idrorepellenza e permeabilità al vapore e all'acqua. Resistente a tutte le condizioni climatiche offre una protezione durevole anche dall'aggressione dello smog o della salsedine

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto è adatto a tutte le superfici a base cementizia o calce sia vecchi che nuovi purchè ben stagionati; adatto anche per rivestimenti plastici o minerali.

APPLICAZIONE

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Intonaco nuovo: effettuato da almeno 20 gg. e perfettamente asciutto applicare una mano di fissativo silossanico diluito con acqua nel rapporto 1:1.

Applicare 2 o 3 mani di pittura diluita con acqua al 5-15% secondo l'assorbimento dell'intonaco e del tipo di lavorazione.

Intonaco vecchio: la superficie deve essere consistente, in caso contrario provvedere al consolidamento con i ns. specifici prodotti.

In presenza di vecchie pitture, asportare tutti gli strati presenti con raschiatura e spazzolatura e applicare una mano di fissativo silossanico diluito con acqua nel rapporto 1:1.

In presenza di muffe trattare la superficie con il nostro Biocida.

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere al ciclo di tinteggiatura

DILUIZIONE

Diluizione con acqua al 5-15% secondo l'assorbimento dell'intonaco e del tipo di lavorazione.

RESA

I consumi sono fortemente influenzati dalle condizioni del supporto e dal ciclo di applicazione. Indicativamente si sviluppano 5/7 mq/lit per ogni mano.

CONSIGLI PRATICI

La pittura non deve essere miscelata con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

DATI TECNICI

Prodotto a base di microemulsione acrilica con aggiunta di polimeri silossanici

Aspetto: liquido pastoso

Peso specifico : 1,650 kg/Lt con variazioni del 5 %

Colore: Bianco o colori di cartella

SCHEDA TECNICA

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

PITTURA ACRILSILOSSANICA**NOTE**

Essiccazione al tatto dopo 2-3 ore alla temperatura di 25°C e umidità relativa non superiore al 65%.

Sopraverniciabile dopo 6/8.

Raggiunge la completa polimerizzazione dopo 3-4 giorni.

Nei primi 3 gg non deve essere esposta alla pioggia

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA