

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## **PITTURA ELASTOMERICA**

### **DESCRIZIONE**

Pittura murale di elevata elasticità, particolarmente indicata per coprire cavillature e micro fessure dell'intonaco e per sopportare i movimenti stagionali del manufatto.

La sua formulazione abbina alla funzione di finitura, spiccate caratteristiche di barriera contro l'acqua, l'ossigeno e l'anidride carbonica.

Queste sue caratteristiche la rendono la soluzione ideale per la protezione dei manufatti in cemento armato.

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento.

Buona copertura e bassa ritenzione dello sporco

Eccellente effetto barriera all'acqua ed agli agenti atmosferici aggressivi ma permeabile al vapore

### **APPLICAZIONE**

A pennello, rullo, spruzzo

#### **Superfici Murali Nuove**

Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Ripulire accuratamente le superfici da polvere e tracce di salinità. Trattare il fondo con primer specifico. Applicare il prodotto in due o tre mani intervallate da 18- 24 ore di tempo.

#### **Superfici Murali Vecchie**

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con prodotto Antimuffa. Trattare il fondo con primer specifico. Applicare il prodotto in due o tre mani intervallate da 18- 24 ore di tempo.

### **DILUIZIONE DEL PRODOTTO**

Con acqua 10-15%

### **RESA**

La resa è molto variabile in funzione del supporto. Indicativamente con un litro di prodotto si coprono 2,5 mq di parete finita

### **DATI TECNICI**

Legante: Copolimeri stirenici in dispersione acquosa.

Peso specifico: 1,400 kg/lit

Contenuto solidi: 60%.

Aspetto: semiopaco

Resistenza all'invecchiamento: accelerato

Tinta 311 e 359 (secondo normativa ISO 11341 – Metodo 1): E < 2,5

### **CONTENUTO DI VOC**

Il prodotto pronto all'uso di colore bianco ha un contenuto di Voc < 20

Il prodotto pronto all'uso colorato ha un contenuto di Voc < 25

### **CONSIGLI PRATICI**

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

**PITTURA ELASTOMERICA****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

**SCHEDA TECNICA**