

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA MINERALE A CALCE

DESCRIZIONE

Pittura minerale a base di calce, formulata con resine specifiche, riproduce l'antico effetto opaco della calce.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura diluibile con acqua con ottima traspirabilità idonea per interno ed esterno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici, su supporti minerali assorbenti. Si sconsiglia l'impiego su vecchie verniciature sintetiche, tipo pitture al quarzo e rivestimenti plastici.

APPLICAZIONE

A pennello o spruzzo.

Superfici Murali Nuove:

accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporizia e parti poco aderenti.

Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico.

Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Pittura Minerale a Calce.

SUPERFICI MURALI VECCHIE:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con prodotto Antimuffa.

Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di prodotto.

DILUZIONE

Con acqua potabile 10 – 20% secondo l'assorbimento del supporto

RESA

Circa 7 - 8 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

L'essiccazione e la carbonatazione della calce è influenzata dalle condizioni ambientali:

Si consiglia di eseguire l'applicazione a temperature comprese fra 10 e 35°C con umidità inferiore al 80%.

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

L'esposizione a bassa temperatura, alta umidità, o alla pioggia, può provocare lo sbiancamento della superficie.

DATI TECNICI

Aspetto e finitura Opaca

Peso specifico 1,4 kg/lit

Punto di Infiammabilità . Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 36 mesi

Fuori Polvere. Secco al tatto da 1 a 3 ore

Secco in profondità. Max 12h

Sovraverniciabilità da 16 a 48 ore h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

PITTURA MINERALE A CALCE**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA