

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

QUARZO BIANCO E COLORATO

DESCRIZIONE

Pittura murale al quarzo a formula acrilica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Buona durezza, buona copertura, e bassa presa di sporco; perfetta aderenza su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture previa applicazione di fissativo acrilico.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto va utilizzato prevalentemente per lo strato di finitura di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo ma può essere applicato anche su supporti interni.

APPLICAZIONE

SUPERFICI MURALI NUOVE: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico.

Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Quarzo colorato.

SUPERFICI MURALI VECCHIE: Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento conprodotto Antimuffa.

Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di Quarzo colorato.

DILUZIONE

Con acqua potabile 10 – 20% secondo l'assorbimento del supporto

RESA

Resa teorica per mano 4 - 6 mq\l a pennello secondo l'assorbimento del supporto

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: tra +5 e +35 °C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: tra +5 e +35 °C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

DATI TECNICI

Aspetto e finitura Opaca

Peso specifico 1,5 – 1,6 kg\lt

Viscosità Brookfield Cps 25000 - 32000

Punto di Infiammabilità. Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 36 mesi

Fuori Polvere. Secco al tatto Max 1h

Secco in profondità. Max 24 h

Sovraverniciabilità 4 - 6 h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

QUARZO BIANCO E COLORATO**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCH EDA T E C N I C A