

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:  
04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## QUARZO NOVUS

### DESCRIZIONE

Pittura murale al quarzo a formula acrilica.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Buona durezza, buona copertura, e bassa presa di sporco; perfetta aderenza su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture previa applicazione di fissativo acrilico.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto va utilizzato prevalentemente per lo strato di finitura di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo ma può essere applicato anche su supporti interni.

### APPLICAZIONE

**SUPERFICI MURALI NUOVE:** accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico.

Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Quarzo Novus.

**SUPERFICI MURALI VECCHIE:** Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento conprodotto Antimuffa.

Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di Quarzo Extra.

### DILUZIONE

Con acqua potabile 10 – 20% secondo l'assorbimento del supporto.

### RESA

Resa teorica per mano 6-7 mq\L a pennello secondo l'assorbimento del supporto.

### CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: tra +5 e +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: tra +5 e +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

### DATI TECNICI

Aspetto e finitura Opaca

Peso specifico 1,5 – 1,6 kg\L

Viscosità Brookfield Cps 25000 - 32000

Punto di Infiammabilità. Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto). Almeno 36 mesi

Fuori Polvere. Secco al tatto Max 1h

Secco in profondità. Max 24 h

Sovraverniciabilità 4 - 6 h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

**QUARZO NOVUS****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

**SCH E D A T E C N I C A**