

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

QUARZO OMNIA**DESCRIZIONE**

Pittura murale al quarzo fine, per esterni, a formula acrilica, in dispersione acquosa e quarzo microgranulare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimo punto di bianco e buon potere coprente; di aspetto opaco conferisce al supporto un piacevole aspetto uniforme leggermente ruvido. Buona durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici, allo smog e alla salsedine.

INDICAZIONE D'IMPIEGO

Il prodotto va utilizzato prevalentemente per lo strato di finitura di pareti esterne quali intonaci cemento, calcestruzzo ma può essere applicato anche su supporti interni.

APPLICAZIONE

A pennello o rullo.

SUPERFICI MURALI NUOVE:

accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con malta applicando preferibilmente un primer specifico per le riprese di intonaco.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di Primer Acrilico.

Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di Quarzo Omnia.

SUPERFICI MURALI VECCHIE:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con specifico prodotto Antimuffa.

Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di Quarzo Omnia.

RESA

Resa teorica per mano 7 - 8 mq/L a pennello secondo l'assorbimento e rugosità del supporto.

DATI TECNICI

Colore: Bianco

Aspetto e finitura: Opaca

Peso specifico: 1,5 – 1,6 kg\lt

Ph: 8.5

Residuo secco: 66 ca

Punto di Infiammabilità: non infiammabile

Vita di stoccaggio: Almeno 36 mesi (in luogo fresco e asciutto).

Fuori Polvere: Secco al tatto Max 1h

Secco in profondità: Max 24 h

Sovraverniciabilità: 6-12 h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

QUARZO OMNIA**CONSIGLI PRATICI**

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA