

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

IDROPITTURA TRASPIRANTE CAP

DESCRIZIONE

Si tratta di un'idropittura traspirante per **interni** utilizzata per finiture di buona qualità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura con buona copertura opacità e resistenza;

Di facile utilizzo, egregia resa e dilatazione

Consente con economicità di ottenere finiture resistenti e di buon livello.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo. Applicare una mano di fissativo Primer Acrilico diluito con 1/4 di acqua per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6ore a secondo della temperatura ambiente.

Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 25% - 35% max.

RESA

Da 8 a 10 mq/litro per mano a secondo dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

Legante	Resina in emulsione
Peso specifico	1,600
Valore PH	8 - 9
Colore:	Bianco.

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA