

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**LAVABILE SALUS****DESCRIZIONE**

Idropittura lavabile per interni traspirante utilizzata per finiture di buona qualità esente da plastificanti e a basso impatto ambientale.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Basso contenuto di composti organici volatili (VOC prossimo allo 0).

Pittura inodore con buona copertura. Finitura finale opaca e uniforme; di facile utilizzo, alta resa e dilatazione.

**INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

**APPLICAZIONE**

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C.

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, ecc.

**Intonaco Nuovo:** Prima di applicare la pittura SALUS attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco. Utilizzare una mano di fissativo Primer Acrilico diluito con 1/4 di acqua per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6 ore a secondo della temperatura ambiente.

**Intonaco Vecchio:** Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

**DILUIZIONE**

Con acqua potabile al 25% - 35% max

**RESA**

Da 8 a 10 mq/litro per mano a secondo dell'assorbimento del supporto.

**DATI TECNICI**

Legante	Polimeri sintetici modificati in dispersione acquosa
Peso specifico	1,7 +/- 0,05
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Media
Colore:	Bianco
Voc:	< 0,1 g/l
Colore:	Bianco

**CONSIGLI PRATICI**

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

**CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO**

temperatura dell'ambiente:	tra +5°C e +35°C;
umidità relativa dell'ambiente:	< 80%;
temperatura del supporto:	tra +5°C e +35°C;
umidità del supporto:	< 10 di U.R.

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

**LAVABILE SALUS****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utente sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

**SCHEDA TECNICA**