

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

LAVABILE ANTIGOCCIA

DESCRIZIONE

E' un'idropittura lavabile per interni traspirante utilizzata per finiture di buona qualità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le caratteristiche più salienti sono: copertura, resistenza, media lavabilità, punto di bianco elevato, opacità, facile utilizzo, alta resa, dilatazione. Trattandosi di un'antigoccia consente con economicità di ottenere finiture pregiate e resistenti tanto da essere apprezzata dai professionisti.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo: Applicare una mano di fissativo per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6ore a secondo della temperatura ambiente.

Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 30% - 40% max

RESA

Da 7 a 10 mq/litro per mano a secondo dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

Legante	Polimeri in emulsione
Peso specifico	1,600
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Media
Idrofobizzazione	Media
Infiammabilità	Non infiammabile

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA