

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

LAVABILE OPTIMA**DESCRIZIONE**

E' un'idropittura lavabile idrorepellente, ottima per la sua applicazione sia su costruzioni civili che industriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Offre un'eccellente barriera contro l'acqua dilavante, l'ossigeno, l'anidride carbonica e gli alcali. E' di facile applicazione ed ha un'ottima durata nel tempo.

Viene apprezzata dai professionisti per la copertura, la resa e il punto di bianco tanto da farne elemento di decoro per ambienti interni dove si voglia raggiungere prestigio ed eleganza.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo: Applicare una mano di fissativo per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6ore a secondo della temperatura ambiente.

Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 30% - 40% max

RESA

Da 10 a 15 mq/litro per mano a secondo dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

Legante	Resina in emulsione
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Media
Infiammabilità	Non infiammabile

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCH EDA TE CNICA