EDIL RIV S.r.I.

stabilimento e uffici:
04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v. C. F. e .P. I.V.A. 00136550597 C.C.I.A.A. n. 50512 iscr. Trib. di Latina n. 3802 n. export M/400574

PITTURA ALTA COPERTURA Coprifumo – Coprimacchia

DESCRIZIONE

La PITTURA ALTA COPERTURA è una pittura traspirante opaca superbianca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il prodotto è formulato per coprire e bloccare macchie di fumo, nicotina e ogni altro genere di macchie non copribili con le normali pitture.

Ideale per ripristino di ambienti danneggiati da fuoco, fuliggine e macchie generate da infiltrazione.

APPLICAZIONE

Asportare la fuliggine dalle pareti.

In presenza di muffe è opportuno trattare la superficie con Biocida soluzione risanante.

Eliminare eventuali strati di pitture scarsamente ancorate. In presenza di pitture a calce o a tempera è consigliabile asportarle.

Preparare la parete e trattarla con una mano di Primer Acrilico per uniformarne l'assorbimento.

Il prodotto è utilizzabile sia per supporti interni che esterni ed è applicabile a pennello, rullo o macchina. Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti.

PITTURA ALTA COPERTURA va applicata in 2 o più mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua potabile, dal 10% al 30%

RESA

9-10 mg/L per mano allo spessore ottimale di 40 - 50 micron.

DATI TECNICI

Legante Resina in emulsione

Peso specifico 1.55 ± 0.05

Valore PH 8-9 Lavabilità Elevata

Infiammabilità Non infiammabile

Residuo secco $65\% \pm 1$ essiccazione fuori polvere minuti 40 circa essiccazione al tatto ore 3-4 essiccazione in profondità ore 15-18 sovraverniciabilità ore 24

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici: 04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7 tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642 mobile (+39) 377 7071 459 amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v. C. F. e .P. I.V.A. 00136550597 C.C.I.A.A. n. 50512 iscr. Trib. di Latina n. 3802 n. export M/400574

PITTURA ALTA COPERTURA Coprifumo – Coprimacchia

CONSIGLI PRATICI

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

V Z U Ш