

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA PER CARTONGESSO

DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante caratterizzata da un'ottima adesione in particolare per l'applicazione diretta su cartongesso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima copertura, buon punto di bianco, elevato potere mascherante e buona lavabilità.

La particolare formulazione permette una facile applicazione su superfici come gesso, cartongesso, intonaci a base di calce o supporti altamente porosi.

Ottima pennellabilità e bassa tendenza al gocciolamento.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo, spruzzo

Applicare su superfici esenti da polveri e prive di parti scarsamente aderenti.

Su supporto perfettamente asciutto applicare la Pittura per Cartongesso in 2 mani a distanza di almeno 6/8 ore l'una dall'altra.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua 10-20%

RESA

La resa è molto variabile in funzione del supporto. Indicativamente con un litro di prodotto si coprono 5/6 mq di parete finita in due mani

DATI TECNICI.

Peso specifico 1,700 kg/lit

Residuo secco 65%.

Aspetto opaco

Viscosità a 20° 6000+/- 1000 cP

CONTENUTO DI VOC

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto di Voc < 30

CONSIGLI PRATICI

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

NOTE

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Revisione Agosto 2016

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A