

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

PITTURA LUCIDA**SCHEDA TECNICA****DESCRIZIONE**

Rivestimento plastico a base di resine pregiate ideale per zoccolature di scale, androni, corridoi ecc

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

E' un materiale ecologico, lavabile elastico e impermeabile. Formulato a base di resine pregiate in emulsione, cariche minerali selezionate e additivi atti a facilitare la filmazione e l'applicazione. Eccezionale resistenza agli agenti fisici, chimici ed alla luce.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto è ideale per zoccolature di scale, androni, corridoi, ecc .

APPLICAZIONE

Pennello, rullo o macchina

Superfici Murali Nuove:

accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e privo di salinità ed applicare una mano di Primer Acrilico.

Dopo 12-24 ore applicare la seconda mano di Pittura Lucida al Quarzo

Superfici Murali Vecchie:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze e stuccare. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con prodotto Antimuffa.

Fissare con una mano di Primer Acrilico. Dopo 12-24 ore controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare la seconda mano di Pittura Lucida al Quarzo

DILUZIONE

Con acqua potabile 1%-5% max secondo le esigenze.

RESA

3 -5 mq/litro secondo l'applicazione.

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

DATI TECNICI

Peso specifico 1,2 kg\lt

Punto di Infiammabilità: Non infiammabile

Valore PH 8 -9

Contenuto solido 25%

Pigmenti stabili alla luce

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

PITTURA LUCIDA**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA