

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni utilizzata per finiture di buona qualità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Copertura, resistenza, buona lavabilità, opacità, facile utilizzo, alta resa, dilatazione. Consente, con economicità, finiture resistenti e di buon livello.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo: Applicare una mano di fissativo per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6ore a secondo della temperatura ambiente.

Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 25% - 35% max

RESA

Da 8 a 10 mq/litro per mano a secondo dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

Legante	Resina in emulsione
Peso specifico	1,600
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Media
Idrofobizzazione	Media
Infiammabilità	Non infiammabile
Colore	Da cartella e a campione

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA