

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

TEMPERA TRASPIRANTE

DESCRIZIONE

Idropittura per uso interno a base di resine vinilversatiche in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e cariche di inerti selezionate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

E' un prodotto con ottima traspirabilità, distensione e copertura.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

E' consigliato su qualsiasi tipo di intonaco, cartongesso, scagliola, fabbricati industriali in cemento e intonaci premiscelati.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo: Applicare una mano di fissativo Primer Acrilico diluito con 1/4 di acqua per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente portare a copertura con due o più mani ad intervalli 5/6 ore a secondo della temperatura ambiente.

Intonaco Vecchio: Ove necessario risanare con *biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili, passare una mano di fissativo acrilico, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con fissativo acrilico le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su intonaco nuovo.

DILUIZIONE

Il prodotto deve essere diluito con acqua. La prima mano al 40%, la 2 mano al 30%. Per ottenere una perfetta finitura attendere almeno 4-5 h tra le 2 mani.

RESA

Resa teorica per mano mq\L 6 - 10 a pennello secondo l'assorbimento del supporto

DATI TECNICI

Aspetto:	pasta
Aspetto del film asciutto:	opaco
Legante:	vinilversatico
Solidi in peso:	70% ± 1
Peso specifico:	1,68
Fuori polvere:	1 h
Sovraverniciabile:	5-6 h

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

SCHEDA TECNICA

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

TEMPERA TRASPIRANTE**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA