

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SIL FIX *Fissativo ai Silicati*

DESCRIZIONE

Aggrappante per prodotti a base di *Silicato di Potassio* da usarsi su fondi duri, privi di polvere, puliti, asciutti senza efflorescenze saline per favorire una perfetta adesione della finitura successiva con pittura **Sil Paint**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato effetto ancorante e consolidante in profondità
Diminuzione e uniformità dell'assorbimento della parete
Ottimo promotore di adesione per le successive mani di finitura
Aumento della resistenza all'acqua e agli alcali

INDICAZIONI D'IMPIEGO

SIL FIX è indicato per qualsiasi tipo d'intonaco (civile, rustico, gesso, cartongesso, calcestruzzo, prefabbricati, ecc.) che deve essere trattato prima della finitura a colore con pitture ai silicati di potassio

APPLICAZIONE

A pennello o rullo o spruzzo.

Le pareti nuove debbono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere.

Nelle pareti vecchie debbono essere asportate le pitture e le parti di intonaco non perfettamente ancorate o friabili procedendo poi con una idonea stuccatura delle fessurazioni e cavità.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va diluito con acqua nel rapporto 1:1.

RESA

5 -6 mq/L in funzione del grado di assorbimento del supporto e della diluizione.

DATI TECNICI

Peso specifico 1,050 Kg/L circa

Colore Bianco lattiginoso semitrasparente.

Viscosità Brookfield RVT 25° max 100.0 mPa*s

Temperatura minima di essiccazione 5° C

Tempo di essiccazione da 1 a 4 ore in funzione delle condizioni climatiche.

Intervallo mani 4 - 6 ore

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Teme il gelo non applicare a temperatura inferiore a 15° C.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: tra +15° e +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: tra +15° e +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Non utilizzare il SIL FIX su superfici metalliche

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SIL FIX
Fissativo ai Silicati

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Proteggere gli occhi in fase di applicazione e coprire con mascherature le parti metalliche, pavimenti ecc. in quanto potrebbero essere danneggiati dall'elevata alcalinità. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

S C H E D A T E C N I C A