

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

ISOLANTE ALL'ACQUA

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

DESCRIZIONE

E' un prodotto ad acqua con notevole capacità di penetrazione nell'intonaco ed elevata resistenza agli alcali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Svolge un'azione di fissaggio evitando lo sfarinamento del supporto, ed uniformando l'assorbimento della parete. Consente ai prodotti di finitura di stendersi in maniera uniforme su tutta la superficie, evitando chiazze o effetti cromatici disomogenei. Buona adesione su ogni supporto, ottima miscibilità con idropitture.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Impiegato come mano di fondo trasparente; può essere utilizzato come legante per stucchi e tempere

APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo.

Attendere minimo 12 ore prima di sopravverniciare.

Il supporto deve essere pulito, asciutto ed esente da polvere.

Le vecchie pitture non perfettamente ancorate devono essere asportate.

DILUZIONE

Il prodotto deve essere diluito con acqua nel rapporto 1/3 o 1/4

RESA

8-15 mq/1 di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento della parete

DATI TECNICI

Legante: copolimero plastificazione interna in dispersione acquosa

Aspetto : opalescente (latteo).

Colore: trasparente.

Peso specifico: 1,000 Kg/litro

Residuo secco: 27% +/- 1%

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016