

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## **PRIMER SILOSSANICO**

### **DESCRIZIONE**

Fondo all'acqua a base di resine silossaniche, appositamente studiato per la preparazione degli intonaci da finire con pitture silossaniche.

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Il prodotto è consolidante e non occlude la porosità del muro.  
Conferisce idrorepellenza al supporto trattato

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

**Primer Acrilico** è indicato per qualsiasi tipo d'intonaco (civile, rustico, gesso, carton gesso, calcestruzzo, prefabbricati, ecc.) che deve essere trattato prima della finitura a colore con pitture al quarzo, elastomeriche e acril-silossaniche.

E' inoltre ideale come mano di preparazione di fondi per la successiva applicazione di carta da parati.

### **APPLICAZIONE**

A pennello o rullo.

Applicare una sola mano di Primer Silossanico

Gli intonaci nuovi devono essere ben stagionati (almeno 4 settimane), pulite, asciutte ed esenti da polvere.

Gli intonaci vecchi debbono essere risanati da efflorescenze saline, muffe e/o umidità.

Eventuali parti di intonaci non solidi o eccessivamente friabili debbono essere rimosse.

Le vecchie pitture debbono essere perfettamente aderenti e, in caso contrario, rimosse.

Stuccare ogni imperfezione della parete e lasciare asciugare

### **DILUIZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto va diluito con 50% di acqua

### **RESA**

5 - 7 mq/ lt in funzione dell' assorbimento supporto

### **DATI TECNICI**

Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche

Solvente: acqua

Peso Specifico: 1,01 gr/l

Ph: 8

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 h al tatto;

Sopravverniciabile : dopo 12 h circa.

### **CONSIGLI PRATICI**

L'intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Non applicare il prodotto in condizioni di elevata umidità, a temperature inferiori ai 7°C e in pareti esposte al sole in piena estate.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +7°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +7°C / max. +35°C;

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

**PRIMER SILOSSANICO****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

**S C H E D A T E C N I C A**