

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

Stucco in Polvere FERONIA **RIEMPITIVO AUTOADESIVO PER INTERNI**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo **Stucco in Polvere FERONIA** è una miscela di polveri a base di alabastro e additivi colloidali selezionati, specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità.

Miscelato con acqua dà luogo ad una pasta omogenea, ideale per riempire buchi, screpolature e difetti superficiali su legno e superfici in muratura, ha le seguenti caratteristiche: ottimo potere riempitivo ,non screpola, ottima scorrevolezza, facilmente carteggiabile.

Può inoltre essere usato vantaggiosamente per la rasatura di pareti interne prima della finitura.

Grazie al suo alto potere adesivo è adatto all'applicazione di decorativi in gesso quali rosoni, cornici, sia su pareti verticali sia su soffitti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	polvere bianca
Lavorabilità	120 minuti circa
Tempo di presa	2-4 ore
Carteggiabilità	dopo 6-8 ore
Diluizione	50% di acqua

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere completamente priva di tracce di sporco ,grassi, oli, cere, muffe e di residui di vecchie pitture o intonaci in fase di distacco.In caso di supporti molto porosi o fatiscenti si consiglia di applicare una mano di fissativo Feronia.

Applicazione:

Preparare il prodotto disperdendo due parti di **Stucco in Polvere FERONIA** con una parte di acqua, agitare manualmente o con un agitatore elettrico a bassa velocità, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Attendere circa 10 minuti prima di applicare il prodotto. La pasta così preparata va applicata con una spatola metallica,evitando la formazione di bolle d'aria ,facendo più passaggi orizzontali e verticali.

Eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo dopo che il prodotto applicato è completamente asciutto.

Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

Avvertenza , si consiglia di non applicare la malta con temperature inferiori ai + 5 °C per ottenere un buon indurimento dello stucco.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto su pedane di legno.

FORMA DI FORNITURA

Sacchi di carta da : kg 1- kg 5- kg 20

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CEe/ o del Regolamento 1272/2008 (CLP)e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato.

Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcune responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo.Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

SCHEDA TECNICA