

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

INERTIZZANTE PER AMIANTO

DESCRIZIONE

E' un prodotto impermeabile, elastico formulato con resine *stirolo acriliche* testate chimicamente e approvate dall'**Istituto Giordano** per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto come da *rapporto di prova N° 92574*.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forte potere aggrappante; mantiene nel tempo l'elasticità, non screpola e sopporta bene i normali assestamenti e dilatazioni termiche dei manufatti che protegge.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su tutte le superfici di cemento-amianto che devono essere rese inerti.

APPLICAZIONE

Si applica con pennello, rullo o a spruzzo

Il supporto deve essere asciutto, stagionato ed esente da polvere e grassi. Eventuali ristagni di umidità devono essere eliminati con fori di deflusso.

Prima fase (Primer): applicazione di 2 mani di prodotto diluito con 35% di acqua;

Seconda fase (Finitura): A distanza di 24 ore si procede applicando l'inertizzante tal quale. Mettere in opera il prodotto senza minacce di pioggia e a temperature comprese tra 10° e 35°.

Il prodotto polimerizza al decimo giorno dall'applicazione e può sopportare un traffico leggero e occasionale dal terzo giorno di applicazione.

DILUZIONE

Pronto all'uso e diluito sino al 30-35% seguendo le indicazioni del paragrafo Applicazione.

RESA

0,400 – 1,00 L/mq secondo il tipo di applicazione.

DATI TECNICI

Legante: resina stirolo acrilica
Colore: Bianco, rosso, grigio
Peso specifico : 1,14 g/L
Ph: 8 – 9
Confezione: Fusti in plastica dal L14

CONSIGLI PRATICI

Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

temperatura dell'ambiente: tra +5°C e +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: tra +5 e + 35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

INERTIZZANTE PER AMIANTO**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Edizione Settembre 2016

SCHEDA TECNICA