

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## **POOL COAT AL CLORO CAUCCIU'**

### **DESCRIZIONE**

Rivestimento colorato monocomponente a base di resine elastomeriche, additivi, pigmenti, solventi.

La superficie rivestita con **POOL COAT AL CLORO CAUCCIU'** si presenta di aspetto brillante, è pedonabile e carrellabile.

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ottima aderenza ai supporti bituminosi e cementizi, buona elasticità, ottimo potere coprente e resistenza all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Il prodotto va adoperato per l'impermeabilizzazione di superfici in cemento di piscine, vasche e serbatoi.

E' utilizzabile anche per superfici cementizie tipo pavimentazioni industriali, piazzali e aree a manto bituminoso stradale

### **APPLICAZIONE**

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Utilizzare su superfici perfettamente asciutte, stagionate, esenti da grasso e parti incoerenti.

E' necessario applicare il **POOL COAT AL CLORO CAUCCIU'** in 2 o 3 mani con un intervallo di 2 -4 h l'una dall'altra e diluito come descritto al successivo paragrafo.

### **DILUIZIONE**

Adoperare diluente sintetico o nitro con le seguenti modalità: in prima mano diluire al 10-20%; per le mani successive applicare il prodotto tal quale o diluito max al 5%

### **RESA**

Su cemento: circa 150-250 gr/m<sup>2</sup>/mano

Su asfalto stradale :circa 400 gr/m<sup>2</sup>/mano

### **CONSIGLI PRATICI**

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

### **DATI TECNICI**

Colori: grigio ral 7032, verde ral 6002, rosso ral 3009, avorio ral 1015, blu piscina ral 5012, bianco, altri colori su specifica richiesta.

Peso specifico: 1,250 ±1%

Aspetto: brillante semi-lucido.

Essiccazione fuori polvere: a 20°C circa 20 minuti.

Fuori impronta: a 20°C circa 30 minuti.

Spessore del film ottenuto con 1 mano: circa 100 M.

Diluizione: diluente sintetico o nitro

Pulizia attrezzi: diluente nitro.

Transitabilità definitiva pavimentazioni cemento e asfalto: dopo 7gg

Riempimento delle vasche con acqua : dopo 7gg.

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

***POOL COAT AL CLORO CAUCCIU'*****NOTE**

Le superfici cementizie non perfettamente piane vanno prima rasate con prodotto appropriato  
Per trattamenti antisdrucchiolo, si dovrà spargere "a semina" fra la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> mano, quarzo Sferoidale.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Edizione Settembre 2016

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A