

## EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## REFLECTIVE SUN PAINT

### DESCRIZIONE

Rivestimento murale per esterno studiato per riflettere i raggi solari e ridurre di conseguenza il carico termico sulle pareti grazie alla sua formulazione contenente microsfere cave di vetro.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Notevole riduzione della temperatura del supporto su cui è applicata;  
miglioramento del comfort degli ambienti interni grazie all'alto valore di remissività che restituisce all'esterno la maggior parte dell'energia assorbita rinfrescando progressivamente gli ambienti interni;  
uniforma le differenti temperature nei vari punti degli ambienti interni.  
Elevato potere coprente e ottima idrorepellenza; alta resistenza all'invecchiamento e all'aggressione di agenti atmosferici

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci di sottofondo a base calce, cemento e calce/cemento; elementi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, laterizio, guaine bituminose; coperture in lamiera, lastre ondulate in cemento..

### APPLICAZIONE

A pennello, rullo

La temperatura del supporto ed esterna deve essere compresa tra 5°C e 35°C.

Impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti.

#### SUPPORTI NUOVI

Attendere almeno 28 giorni per avere la migliore essiccazione della parete; applicare una mano di Primer Acrilico diluito con acqua 1:3. Successivamente (dopo circa 12/24 ore) applicare **Reflective Sun Paint** in 2 mani a distanza di 4/12 ore l'una dall'altra

#### SUPPORTI VECCHI

Eliminare eventuali irregolarità o avvallamenti dell'intonaco;

in caso di presenza di muffe o alghe trattare preventivamente con Biocida; applicare apposito fondo per supporti scarsamente assorbenti o già tinteggiati ; far asciugare per almeno 12/24 ore in base alla temperatura esterna. Procedere quindi con l'applicazione di **Reflective Sun Paint** in 2 mani a distanza di 4/12 ore l'una dall'altra  
Il prodotto deve essere protetto per almeno 12-24 ore da gelate, pioggia o nebbia.

### DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua. 10-15% in prima mano; 5/10% in seconda mano.

### RESA

3-3,5 mq/L in due mani e comunque in funzione dell'assorbimento del supporto.

### DATI TECNICI

Aspetto	cremoso
Colore	bianco
Peso specifico	1,05 – 1,08
Confezioni	L 5 – L 14
Massa volumica della pasta	1070 g/dm <sup>3</sup>
VOC	30 g/L

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**REFLECTIVE SUN PAINT****CONSIGLI PRATICI**

Il prodotto teme il gelo e non deve essere applicato sotto l'azione diretta del sole.

Non applicare se sono previste temperature sotto i 5° nelle successive 24h. Proteggere l'applicazione nelle successive 24h.

In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto e che pioggia, rugiada o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.

**NOTE**

Il prodotto non è da considerare pericoloso secondo la direttiva CE 91/155;

non richiede etichettatura di pericolosità e non è infiammabile.

Non disperdere i contenitori nell'ambiente e smaltirli secondo la vigente normativa.

Revisione Novembre 2016

SCHEDA TECNICA