

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**TENNISPAIN****DESCRIZIONE**

Pittura acrilica specifica per la verniciatura di campi da tennis.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ottima aderenza ai supporti cementizi, buona elasticità, ottimo potere coprente e resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici.

In grado di sopportare le naturali microlesioni delle strutture e le dilatazioni termiche.

**INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Il prodotto va utilizzato per il rivestimento (o lo strato di finitura) di superfici in cemento, calcestruzzo o asfalto adibite a campi da tennis.

**APPLICAZIONE**

Il prodotto è applicabile a pennello, rullo o macchina

Utilizzare su superfici perfettamente asciutte, stagionate, esenti da grasso e parti incoerenti.

Togliere qualsiasi traccia di pittura non ben ancorata.

Applicare TENNISPAIN in 2 o 3 mani con un intervallo di 12-18 h l'una dall'altra e diluito come descritto al successivo paragrafo.

In caso di supporto con scarso assorbimento è necessario applicare una mano di fondo ancorante.

Non applicare a temperature inferiori a 10° e non applicare con minaccia di pioggia o gelo nelle successive 24 ore.

**DILUIZIONE**

Con acqua con le seguenti modalità: in prima mano diluire al 10-20%; per le mani successive applicare il prodotto tal quale o diluito max al 5%.

**RESA**

Da 1 a 2 mq/l in 2 mani in funzione dell'assorbimento del supporto e dello spessore desiderato.

**CONSIGLI PRATICI**

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 70%;

temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C;

**DATI TECNICI**

Monocomponente

Colori: rosso, bianco, verde, grigio

Peso specifico: 1,25-1,30

Aspetto: opaco

Essiccazione in superficie: 12-18 ore

Essiccazione in profondità: 24-36 ore

Agibilità: da 3 a 6 giorni in base allo spessore e alla temperatura tenendo presente che la polimerizzazione si completa dopo circa 20 giorni.

**NOTE**

Per trattamenti antisdrucchiolo si può richiedere il prodotto già caricato con particelle in gomma densa; in alternativa si dovrà spargere "a semina" fra la 1ª e la 2ª mano, quarzo sferoidale.

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**TENNISPAIN****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.

Edizione Settembre 2016

SCH E D A T E C N I C A