

## EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## SABBIATO SOFT PITTURA DECORATIVA

### DESCRIZIONE

Ammaliante pittura in movimento la cui bellezza irregolare incanta. E' una pittura all'acqua per interni dotata di esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Con il sabbiato soft si possono creare ambienti esclusivi ed eleganti, in stile moderno e classico ma sempre in linea con le nuove tendenze decorative. E' una pittura di elevata qualità, traspirante e lavabile.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il **sabbiato soft** è una pittura perlescente e non coprente. Senza la perlescenza risulterebbe trasparente. E' di facile applicazione anche per i non addetti ai lavori;

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti quali: intonaci di cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso. Ideale per personalizzare e caratterizzare ambienti o particolari di pareti sia all'interno di abitazioni che uffici o attività commerciali.

### APPLICAZIONE

Con pennello spalter

### INTONACO NUOVO

Applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Successivamente applicare una mano di fondo adatto per i decorativi. A supporto asciutto applicare il **sabbiato soft**.

### INCONATO VECCHIO

Eliminare dal supporto le vecchie pitture se sono colorate, non ancorate o sfarinanti e applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Nel caso la parete fosse con tonalità di colore difforni è consigliabile uniformarla con una buona pittura bianca. Successivamente applicare una mano di fondo adatto per i decorativi. A supporto asciutto applicare il **sabbiato soft**.

### METODI DI APPLICAZIONE

**-effetto casuale:** applicare e lavorare il **sabbiato soft** gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili, con pennellate in tutte le direzioni ed alternate, creando gli effetti desiderati con la sabbia, presente nel prodotto. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità il **sabbiato soft** può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.

**-effetto verticale:** applicare e lavorare il **sabbiato soft** gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità con pennellate verticali. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità il **sabbiato soft** può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.

**-effetto diagonale:** applicare e lavorare il **sabbiato soft** gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità con pennellate oblique. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità il **sabbiato soft** può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**DILUIZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza può essere leggermente diluito con circa 5% di acqua.

**RESA**

6-8 mq/Kg secondo l'assorbimento del supporto e dell'effetto desiderato.

**DATI TECNICI**

Peso specifico	1,13 ± 0,03
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Buona
Aspetto	Semilucido
Sovraverniciatura	3-4 ore a 20°C
Essiccamento in profondità	24 ore a 20°C
Infiammabilità	Non infiammabile

**CONSIGLI PRATICI**

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso e durante l'applicazione.

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.

SCHEDA TECNICA