

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SMALTO FERROMICACEO *aspetto antichizzato*

DESCRIZIONE

Smalto con elevate proprietà anticorrosive, per esterni ed interni a base di legante alchidico, ossidi ferromicacei e pigmenti lamellari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Inibisce la formazione della ruggine combinando l'azione di diversi fattori: la natura chimica del legante ostacola la penetrazione delle radiazioni UV, responsabili del degrado del film; mentre la pigmentazione a base d'ossido di ferro micaceo e altri pigmenti lamellari crea una barriera all'ossigeno e all'umidità, principali cause della corrosione.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Il prodotto va utilizzato su manufatti in ferro nuovo (esente da calamina), ferro vecchio (cancellate, inferriate, grate, ringhiere, oggetti in ferro battuto) esente da ruggine, strutture metalliche in genere.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo, spruzzo

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc. Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

Applicare in due mani a intervalli di 24 ore.

DILUZIONE

applicazione a pennello-rullo: pronto all'uso; se necessario diluire max al 3- 5% con diluente sintetico

applicazione a spruzzo: 5 - 10% con diluente sintetico

RESA

10 -11 m²/l per mano in funzione del supporto e dello spessore applicato

DATI TECNICI

Composizione:	legante a base di resine alchidiche modificate speciali pigmenti anticorrosivi
Colore:	colori a cartella
Aspetto e finitura:	satinato metallizzato
Peso specifico :	1,788 ± 0,030 kg/l
Viscosità Brookfield:	3.000 ± 1.000 cP G3V10 a 20 °C
Secco (%p/p):	76,6 ± 1,0 (3h a 105°C)
Essiccazione (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.):	fuori polvere: 2-3 ore, per ricopertura: 24 ore, completa : 48 ore c.a.

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SMALTO FERROMICACEO *aspetto antichizzato*

CONSIGLI PRATICI

Si raccomanda di mescolare bene il prodotto, prima e durante l'uso, per garantire una dispersione omogenea dei pigmenti metallici che per la loro natura tendono a stratificare.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

Umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

NOTE

Quanto riportato nella presente scheda è riferito al prodotto applicato utilizzando dove previsto diluenti di nostra fabbricazione.

I dati contenuti nel presente documento pur essendo basati su prove e metodi attendibili non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data d'emissione di questa scheda tecnica, è quindi, responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto.

E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non presta alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso distorto del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA